

Placa Lexan Cliniwall para revestimiento interior de paredes

La placa LEXAN™ CLINIWALL™, fabricada por SABIC, es una placa de termoplástico opaco extruido, mezcla de Policarbonato/ABS. LEXAN CLINIWALL está clasificado Bs1do en cuanto a reacción al fuego y está libre de componentes halógenos, es una placa de bajo brillo con una alta resistencia al impacto y al desgaste.

Adicionalmente ofrece una excelente resistencia química, siendo de fácil limpieza y desinfección.

LEXAN™ CLINIWALL™ está disponible en 1.2, 1.5 y 1.7 mm y en dos texturas, Pulido/Rugoso (código de producto LEXAN B6206) y Pulido/Liso mate (código de producto LEXAN B6205). LEXAN CLINIWALL es una placa de bajo brillo, libre de halógenos, con reacción al fuego clasificada Bs1do, que ofrece una alta resistencia al impacto y al desgaste. Adicionalmente ofrece una excelente resistencia química, siendo de fácil limpieza y desinfección. LEXAN CLINIWALL también está disponible en calidad antibacteriana (AB6206) con ensayos efectuados en laboratorios independientes que certifican para esta calidad una reducción superior al 99.999 % frente a Methicillian-resistant Staphylococcus (MRSA) y a E.Coli en la superficie de la placa después de un periodo de incubación de 24 horas a 35°C.

CÓDIGO DE PRODUCTO

La placa LEXAN B6206/B6205

LEXAN CLINIWALL DISPONIBILIDAD DE COLORES

COLORES ESTÁNDAR CÓDIGO DE COLOR

- Blanco Nieve WH6G057
- Beige BR8G038
- Gris Pastel GY8G179
- Verde Menta GN6G033
- Azul Claro BL8G009
- Azul Oscuro BL1G038
- Gris Antracita GY1G140
- Gris Medio GY7G160
- Blanco 86183

APLICACIONES DE LA PLACA, DIMENSIONES Y APARIENCIA

- Se puede utilizar para aplicaciones planas y para aplicaciones curvas y termo formadas.
- Revestimiento interior de paredes
- Puertas
- Panel sandwich
- Dimensiones estándar 1250x3050 mm
- Dos texturas, Pulido/Rugoso (código de producto LEXAN B6206) y Pulido/Liso mate (código de producto LEXAN B6205).

COMPORTAMIENTO AL FUEGO

- Bs1do, según la normativa Europea al fuego EN13501-1
- Combustión Vertical (50 W), Vo a 1.5 mm según UL 94

LIMPIEZA Y RESISTENCIA A LAS MANCHAS

La placa LEXAN CLINIWALL ha sido ensayada a las manchas de yodo, impacto de protectores de caucho, sangre y orina. No se observó ningún rastro de mancha a simple vista en la placa LEXAN CLINIWALL con ninguno de estos productos transcurridas 24 y 48 horas de incubación a 37°C.

MANUAL TÉCNICO